# STANDOIL LINAZA 30 POISES

Standoil Linaza se obtiene a partir del aceite de linaza mediante polimerización a altas temperaturas.

**Producto Nº.** **:** 7061
**CAS-Nº.** **:** 8001-26-1
**EINECS-Nº.** **:** 232-278-6
**INCI Denominación** **:** Linum usitatissimum seed oil, polymerized

**Propiedades :** Aceite amarillo con un olor característico. Es insoluble en agua; soluble en solventes lipofílicos.

| Nº. | Características físicas y químicas | Método | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Características físicas** | | | |
| 1.1. | Viscosidad a 20 °C | | Poise | 28,0 – 32,0 |
| 1.2. | Color | Gardner | | máx. 7,0 |
| 1.3. | Densidad a 20 ºC | Ph. Eur. (2.2.5) | $g/cm^3$ | ca. 0,960 |
| **2.** | **Características químicas** | | | |
| 2.1. | Índice de acidez | Ph. Eur. (2.5.1) | mg KOH/g | máx. 10,0 |
| 2.2. | Índice de yodo | Ph. Eur. (2.5.4) | $gI_2$/100g | 120,0 – 140,0 |
| 2.3. | Índice de saponificación | Ph. Eur. (2.5.6) | mg KOH/g | 190,0 – 205,0 |

**Almacenamiento :** Mantenerlo en su envase cerrado o bajo gas inerte y protegerlo de luz y del calor.